

Воск для полов AURO № 187

натуральный паркетный лак, лак для пола

Тип материала/Область применения

Водорастворимый, прозрачный, не содержащий растворителей жидкий бальзам на основе пчелиного и растительного восков. Для обновления и защиты деревянных полов подверженных нормальной нагрузке внутри помещения, подходит для обработки натурального линолеума. Инструкции по покраске деревянных поверхностей содержащих активные вещества даны ниже в пункте 2.

Состав

Касторовый штандоль; древесный штандоль; канифольный глицериновый эфир с органическими кислотами, льняным, касторовым и подсолнечным маслами; бораты; минеральные наполнители; ПАВ из касторового и рапсового масел, активных сахаров, лецитина; воск пальмы Карнауба; пчелиный воск; эфир целлюлозы; сушащие вещества (без свинца); стеариновая кислота; вода.

Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.

Цвет

Прозрачный, придает древесине легкий медовый оттенок. Внимание: В сыром виде лак имеет молочный оттенок, при высыхании становится прозрачным.

Инструмент для покраски

- Валик (с коротким ворсом).
- Кисть (небольшие объемы нанесения или труднодоступные районы)

Время высыхания при нормальных условиях (20°С, относительной влажности 60%)

- Необходимо отполировать поверхность (степень блеска: шелковисто матовая) не менее чем через 20 минут и не более чем через 60 минут после нанесения.
- Избегать нагрузок в течение 24 часов после нанесения.
- Окончательное затвердение: около 2-х недель. В течение этого периода необходимо бережно относиться к покрытию и избегать попадания влаги.
- При увеличении относительной влажности, уменьшении температуры, или при нанесении избыточного количества лака, а так же при работе с древесиной, богатой дубильными веществами, время высыхания может существенно возрастать.
- Процесс высыхания идет с поглощением кислорода. Поэтому во время высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.

Плотность	≈ 1,0 г/см ³	Класс риска: не применим
Вязкость	≈ 40 секунд (DIN 4мм) при 20°С	
Разбавление	Готов к использованию, можно разбавлять до 20% воды	
Расход	≈ 0,04 л/м ² на слой, в зависимости от основания, способа покраски, качества поверхности и основания. Для установления точного расхода паркетного лака рекомендуется сделать пробный тест.	
Уход за инструментом	Для эффективной очистки сразу после использования рекомендуется промыть инструменты смесью теплой воды и Растительного мыла AURO № 411. Сильно загрязненный инструмент рекомендуется промокнуть в 5 % мыльный раствор, затем промыть водой.	
Срок хранения	Как минимум 12 месяцев в неоткрытом контейнере. Хранить в прохладном, но защищенном от мороза месте.	
Упаковка	0,75л; 2,5л; 10л. Материал: жесть.	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Из-за наличия летучих масел, пропитанные воском инструменты способны к самовозгоранию. Инструменты хранить в закрытых металлических контейнерах, беречь от детей.	

Инструкции по покраске

- Протестирован в соответствии с DIN EN 71, часть 3: безопасен для применения в детских игрушках.
- Протестирован в соответствии с DIN 53160: устойчив к поту и слюне.
- Минимальная температура покраски: 10°С. Максимальная влажность древесины: 12% для твердой древесины и 15% для мягкой. Перед использованием тщательно размешать.
- По истечении времени высыхания продукт утрачивает способность к полировке.
- Во время покраски и высыхания следует избегать попадания влаги, грязи и прямых солнечных лучей.
- Инструменты для полировки вошеной поверхности: Сложенная ветошь, не растрепанная тряпка (хлопок/лен) или полировочная подушечка.
- Для оптимальной защиты рекомендуется время от времени осматривать поверхность и своевременно устранять повреждения.
- См. инструкцию производителя соответствующих изделий из дерева.

Технические рекомендации по покраске

Воск для полов AURO № 187

натуральный паркетный лак, лак для пола

1. ОСНОВАНИЕ

1.1 Подходящие основания: Древесина, материалы на основе дерева, натуральный линолеум.

1.2 Общие требования к основанию: Основание должно быть прочным, сухим, обезжиренным, химически нейтральным и чистым.

2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

2.1 Тип основания: Древесина, материалы на основе дерева

2.1.1 Подготовка основания:

- Для создания высококачественных поверхностей следует смочить поверхность с помощью влажной губки, дать высохнуть, обработать поверхность вдоль волокон мелкозернистой наждачной бумагой, очистить щеткой поры в направлении волокон, тщательно удалить пыль.

- Перед использованием наждачного инструмента убедиться в отсутствии на нем ржавчины.

2.1.2 Начальная обработка

- Равномерно обработать один раз Твердым грунтом для пола AURO № 127.

- Сразу после высыхания аккуратно зашкурить наждачной бумагой (зерно минимум 120), удалить всю пыль.

• **Древесина с высоким содержанием активных веществ:**

- Древесину с высоким содержанием дубильных веществ (например, дуб, каштан, вишня) для устранения задержки в высыхании следует обработать [Специальным грунтом для дерева AURO № 117](#).

- После высыхания (около 24 часа) отполировать черной полировочной подушкой - не шкурить.

2.1.3 Заключительная обработка

- Равномерно нанести 1-2 тонких слоя Воска для полов AURO № 187 и отполировать поверхность **не менее чем через 20 минут и не более чем через 60 минут после нанесения**.

Внимание: Вошенная поверхность утрачивает способность к полировке после этого времени. Полировочные принадлежности: сложенная ветошь, нелиняющая ткань (лен, хлопок), полировочная кисть, мягкая шубка для полировочной машины (желтая, бежевая или светло-коричневая, в зависимости от производителя). При необходимости, после полного высыхания, нанести еще один тонкий слой воска и отполировать.

2.2 Тип основания: натуральный линолеум

2.2.1 Подготовка основания

- Очистить поверхность натурального линолеума (можно использовать Очиститель для пола AURO № 427); рекомендуется промыть раствором теплой воды с Растительным мылом AURO № 411. Промыть чистой водой, дать высохнуть.

2.2.2 Начальная обработка

- Не годится для натурального линолеума.

2.2.3 Заключительная обработка

Согласно указаниям пункта 2.1.3, **наносить паркетный лак очень тонким слоем**.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

3.1 Тип основания: Окрашенные поверхности

3.1.1 Подготовка основания

- Используя Пасту AURO № 461 или другое подходящее средство, полностью удалить старое покрытие до голого основания

- Крайне важно нейтрализовать все остатки щелочи. Очистить поверхность, зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно удалить всю пыль.

3.1.2 Первичная обработка: Следуйте указаниям пункта 2.1.2.

3.1.3 Последующая обработка: Согласно указаниям пункта 2.1.3.

3.2 Тип основания: вошенные поверхности, требующие ремонта

3.2.1 Вошенные поверхности с умеренно износившимся восковым слоем

3.2.1.1 Подготовка основания

- Полностью удалить отслаивающиеся части старого покрытия.

- Проверить существующие основания и покрытия на адгезию и совместимость.

- Тщательно промыть основание раствором теплой воды с Растительным мылом AURO № 411.

- Рекомендуется обработать восковой слой Очистителем для пола AURO № 427.

3.2.1.2 Окончательная обработка: Согласно указаниям пункта 2.1.3.

3.2.2 Вошенные поверхности с сильно износившимся восковым слоем

- Если поверхность крайне изношена или повреждена, следует полностью либо локально обновить покрытие.

- После удаления поверхностного слоя, следует произвести обработку Средством для мытья полов AURO № 421 и создать новый слой лака, следуя указаниям пункта 2.

4. ОЧИСТКА И УХОД

- Избегать попадания на поверхность воды в течение около 2-х недель.

- Регулярный уход: протереть влажной, но не мокрой тряпкой, смоченной Средством для пола AURO № 437.

- Для ухода за поверхностью мебели рекомендуется использовать Кедровое полировочное масло AURO № 441.

- Сильные загрязнения рекомендуется удалить с помощью Очистителя для пола AURO № 427.

- При локальном износе воскового слоя, обновить покрытие согласно указаниям пункта 3.2.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.08.2001, новое издание.

