

### Краска для пола AURO № 267

лак для пола

#### Тип материала

- Безопасная для окружающей среды, водоразбавимая краска для пола. Прозрачна, имеет среднюю степень глянца.
- Не содержит искусственных растворителей и консервантов для защиты древесины.
- Последовательный выбор натурального сырья.

#### Применение

- Для полов с нормальной нагрузкой. Внутри помещения.
- Наносится как минимум в два слоя с приблизительным расходом 0,06 л/м<sup>2</sup> на слой.

#### Технические характеристики

- Протестирован в соответствии с DIN EN 71, часть 3: безопасен для применения в детских игрушках
- Протестирован в соответствии с DIN 53160: устойчив к поту и слюне
- В соответствии с DIN 68861, часть 1 имеет: класс устойчивости к агрессивным средам – 1С, износостойкость – 1-4 по ДИДТ (дрезденский институт деревообрабатывающих технологий). Подходит для постоянной эксплуатации внутри помещения при нормальных нагрузках.

#### Состав

Льняное, подсолнечное и касторовое масла; канифольный глицериновый эфир; минеральные наполнители; кремниевые кислоты; ПАВ из касторового и рапсового масел, сахаров, лецитина; пчелиный воск; воск пальмы Карнауба; эфир целлюлозы; сушащие вещества (без свинца); бораты; вода. Данный состав является окончательным. Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.

#### Цвет

Безцветный. В сыром виде краска для пола имеет молочный оттенок, при высыхании становится прозрачной. Конечный вид окрашенного пола зависит от типа древесины – перед покраской рекомендуется сделать пробные выкрасы. Перед использованием рекомендуется перемешать краску для пола из разных партий.

#### Инструменты для покраски

Валик, кисть.

#### Время высыхания при нормальных условиях (23°С, относительной влажности 50%)

- На отлив: около 9 часов, нанесение последующего слоя краски: около 24 часов; окончательное затверждение: около 5 дней.
- Избегать повышенных нагрузок в течение 2-х недель после покраски пола.
- Высокая влажность, низкая температура и нанесение излишнего количества краски для пола могут привести к значительному увеличению времени высыхания.
- Процесс высыхания идет с поглощением кислорода. Поэтому во время высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.

Плотность	≈ 1,05 г/см <sup>3</sup>	Класс риска: не применим
Вязкость	≈ 40 секунд (DIN 6мм) при 20°С, в зависимости от цвета.	
Разбавление	Краска для пола готова к использованию. Можно разбавлять водой (до 20%).	
Расход	≈ 0,06 л/м <sup>2</sup> на слой краски, на гладкой, равномерно впитывающей поверхности. Расход зависит от качества, типа поверхности и метода покраски. Рекомендуем делать пробные тесты.	
Уход за инструментом	Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой Растительное мыло AURO № 411. Сильно загрязненный инструмент рекомендуется обработать Разбавителем AURO № 191.	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, в оригинальной упаковке в вертикальном положении. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки (при 18°С): 12 месяцев.	
Упаковка	0,75л; 2,5л; 10л. Материал: жезь.	
Утилизация	Остатки краски не сливать в канализацию. В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Из-за наличия летучих масел, пропитанные лаком инструменты способны к самовозгоранию. Инструменты хранить в закрытых металлических контейнерах. Во время покраски обеспечить защиту кожи и достаточную вентиляцию воздуха. Беречь от детей.	

# Технические рекомендации по покраске

## Краска для пола AURO № 267

лак для пола

### Общие замечания

- Перед покраской, проверить основание на пригодность и совместимость.
- Если проверка основания не представляется возможной, следует удалить старую краску для пола до голого дерева или необработанного основания.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время покраски и высыхания.
- Температура покраски: мин. 10°C, макс. 30°C; оптимальная: 20-23°C. Максимальная относительная влажность: 85%; оптимальная: 50-65%.
- Максимальная влажность древесины: 12% для твердой древесины и 15% для мягкой.
- Перед покраской тщательно перемешать.
- Последующий слой лака следует наносить после полного высыхания предыдущего слоя краски.
- Характерно пожелтение со временем.
- Степень глянца зависит от типа используемой древесины и снижается при увеличении износа.
- Частота цикла восстановительных работ зависит от поверхностной нагрузки и при правильной покраске может составлять 5 и более лет.
- Для оптимальной, постоянной защиты необходимо регулярно проверять и ухаживать за пролакированной поверхностью, сразу же исправлять повреждения.
- Перед нанесением, лаки из разных партий следует перемешать друг с другом (для предотвращения различий).

## 1. ОСНОВАНИЕ

### 1.1 Подходящие основания

Древесина и материалы на основе древесины внутри помещения.

### 1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, без посторонних и текущих веществ. Старайтесь сохранить структуру древесины.

## 2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

### 2.1 Тип основания: Необработанные деревянные поверхности, материалы на основе древесины.

#### 2.1.1 Подготовка основания

- Закруглить края, очистить поверхность, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, тщательно удалить всю пыль.
- Для создания высококачественных поверхностей следует смочить поверхность с помощью влажной губки, дать высохнуть, обработать поверхность вдоль волокон мелкозернистой наждачной бумагой, очистить щеткой поры в направлении волокон, тщательно удалить пыль.
- Наждачная бумага не должна содержать ржавчину.

#### Древесину, содержащую активные вещества обработать Специальным грунтом для дерева AURO № 117:

- Древесину с высоким содержанием дубильных веществ (дуб, каштан и т.д.), для уменьшения задержки высыхания.
- Древесину с высоким содержанием красящих и текущих веществ (лиственница, красный кедр, и т.д.).

#### 2.1.2 Начальная обработка

- Нанести в один слой Специальный грунт для дерева AURO № 117;
- После нанесения грунта пройти по поверхности жесткой ветошью – не шлифовать!

#### 2.1.3 Промежуточная обработка

- Нанести в один слой Краску для пола AURO № 267;
- После высыхания первого слоя подшкурить поверхность мелкой наждачной бумагой, удалить пыль.

#### 2.1.4 Заключительная обработка

- В зависимости от впитывающих свойств поверхности, нанести один или более слоев Краски для пола AURO № 267.

## 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

### 3.1 Тип основания: Износившееся или поврежденное покрытие (ремонт)

#### 3.1.1 Подготовка основания

- Проверить основание и старое покрытие на адгезию и совместимость.
- Полностью удалить (до твердого дерева) отслаивающиеся или сильно изношенные слои старой краски.

#### 3.1.2 Последующая обработка: Следуйте указаниям пункта 2.

### 3.2 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход)

#### 3.2.1 Подготовка основания: Тщательно очистить и зашкурить поверхность, удалить всю пыль.

#### 3.2.2 Начальная обработка: Для неповрежденных старых покрытий с хорошей адгезией, начальная обработка не требуется.

#### 3.2.3 Заключительная обработка: Следуйте указаниям пункта 2.1.4.

# Технические рекомендации по покраске

## Краска для пола AURO № 267

лак для пола

### 4. ОЧИСТКА И УХОД

- После покраски, около 2 недель, следует избегать попадания на окрашенный пол влаги.
- Для очистки использовать Чистящее средство для пола AURO № 427. В зависимости от степени загрязнения пола, разбавить Чистящее средство для пола AURO № 427 водой.
- Не применять щелочные растворы (раствор аммония, мыла) и сильнодействующие абразивные моющие средства.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 15.10.2004, новое издание.

