

### Волокнистая штукатурка AURO № 311

Декоративная штукатурка AURO

#### Тип материала/Область применения

Готовая к использованию декоративная штукатурка из натуральных растительных волокон и связующих. Предназначена для декорирования интерьера. Единственная в мире декоративная штукатурка, подходящая для декоративной отделки стен в [технике «Натурамарин»](#). Наносится на все типы гладких, прочных и одновременно впитывающих поверхностей стен и потолков. Не рекомендуется использовать для выравнивания неровностей и наносить на голую каменную кладку.

#### Технические свойства

Очень податливый материал, отличные рабочие характеристики. Высыхает медленно, но остается эластичным и имеет малое внутреннее напряжение. Создает шелковисто матовое финишное покрытие. Имеет очень хорошие диффузионные и впитывающие свойства.

#### Биологические и экологические характеристики

Не выделяет токсичных испарений; не содержит хлорированных углеводородов и других устойчивых (не разлагающихся) ядов и токсинов. Полное отсутствие вредных испарений делает возможным прямой контакт с организмами. Не приводит к накоплению статического электричества. Позитивное влияние на климат в помещении. Все составляющие были известны человеческому организму с исторических времен. Связующее имеет полностью растительное происхождение. Приятный, ненавязчивый запах. Последовательный выбор возобновляемого, безопасного для окружающей среды, сырья. Продукт произведен в соответствии со специальными эко стандартами, с помощью [методов «нежной химии»](#) («Sanfte Chemie»), не наносящих вреда окружающей среде.

#### Состав

Апельсиновое масло; даммар; минеральные пигменты и наполнители; эфир целлюлозы; целлюлоза букового дерева; льняной штандоль; пчелиный воск; воск пальмы Карнауба; тальк (без асбеста); борат; спирт; бальзам терпентинного масла; вода. Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.

#### Цвет

Белый, колеруется в пастельные тона добавлением до 10% Натуральных колеров AURO № 330.

#### Время высыхания при нормальных условиях

На отлип: около 24 часов. Окончательное затвердение: около 2-4 дней.

Высокая влажность, низкая температура, излишки материала приводят к увеличению времени высыхания.

Плотность	≈ 1,1 г/мл	Класс риска: не применим
Вязкость	Очень тиксотропная (не стекает при нанесении).	
Разбавление	Готова к использованию. При необходимости можно разбавлять водой.	
Расход	≈ 1 - 2 л/м <sup>2</sup> на слой. Зависит от толщины слоя и качества обработки поверхности. Можно наносить несколько последовательных слоев. Точный расход устанавливается пробными тестами.	
Уход за инструментом	Сразу после работы промыть водой. Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой Растительное мыло AURO № 411	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки (при 18°C): 12 месяцев.	
Упаковка	10л. Материал: полипропилен	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Хранить в недоступном для детей месте.	

#### Общие замечания по нанесению

Перед нанесением тщательно перемешать. Минимальная рабочая температура составляет 12 °С. Обеспечить нормальную вентиляцию воздуха в помещении. Брызги штукатурки и строительного раствора должны быть удалены.

# Технические рекомендации по покраске Волокнистая штукатурка AURO № 311

Декоративная штукатурка AURO

## 1. ОСНОВАНИЕ

### 1.1 Подходящие основания

Штукатурка, оштукатуренные поверхности, материалы на основе дерева.

### 1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть прочным, сухим, впитывающим, химически нейтральным, чистым, обезжиренным, свободным от посторонних веществ.

## 2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

### 2.1 Тип основания: штукатурка

#### 2.1.1 Подготовка основания

Тщательно очистить всю грязь и отслаивающееся старое покрытие.

#### 2.1.2 Начальная обработка

Поверхность не должна содержать покрытия глазурию участки. При необходимости, обработать поверхность разбавленной 20% воды [Канифольной краской для стен AURO № 321](#). Для покрытия поверхностей с плохими впитывающими свойствами следует добавить к Волокнистой штукатурке AURO № 311 50% Канифольной краски для стен AURO № 321.

#### 2.1.3 Заключительная обработка

Используя шпатель, кисть или подходящий пульверизатор нанести Волокнистую штукатурку AURO № 311. Добиться нужной толщины слоя. Штукатурка остается пластичной в течение 30 минут после начала процесса нанесения.

### 2.2 Тип основания: Штукатурная плита, материалы на основе дерева.

#### 2.2.1 Подготовка основания

Штукатурную плиту и материалы на основе дерева следует очистить и при необходимости обработать наждачной бумагой, удалить пыль.

Материалы на основе дерева поглощают воду, что приводит к их разбуханию. Соответственно, должны быть предприняты меры по предотвращению деформации вызванной содержанием влаги в Волокнистой штукатурке AURO № 311

#### 2.2.2 Начальная обработка

Поверхность не должна содержать покрытия глазурию участки. При необходимости, обработать поверхность разбавленной с 20% воды Канифольной краской для стен AURO № 321.

Убедиться в отсутствии на поверхности влаги и посторонних веществ. Для сглаживания поверхности можно использовать жидкую смесь Канифольной краски для стен AURO № 321 с Волокнистой штукатуркой AURO № 311.

#### 2.2.3 Заключительная обработка

Следуйте инструкциям пункта 2.1.3.

## 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

### 3.1 Тип основания: Неповрежденный слой старой краски

#### 3.1.1 Подготовка основания

Тщательно очистить поверхность щеткой или пылесосом. В случае сильного замасливания, промыть водой. Гладкую, слабо впитывающую поверхность (напр. окрашенная поверхность) рекомендуется обработать наждачной бумагой. Учесть информацию пункта 2.2.1.

#### 3.1.2 Начальная обработка

При нанесении на гладкие поверхности с плохими впитывающими свойствами, следует добавить к Волокнистой штукатурке AURO № 311 Канифольную краску для стен AURO № 321 в 1:1. Для неповрежденного старого покрытия на основе эмульсионной краски начальная обработка не требуется.

#### 3.1.3 Заключительная обработка

Следовать инструкции пункта 2.1.3.

### 3.2 Тип основания: Не моющаяся клеевая краска, побелка, старое отслаивающееся покрытие (ремонт).

#### 3.2.1 Подготовка основания

Клеевая краска, старая побелка и отслаивающееся красочное покрытие должны быть полностью счищены, вплоть до неповрежденного основания. Заделать выемки и трещины, используя Шпатлевку для стен AURO № 329 или другой подходящий строительный материал. Учесть информацию пункта 2.2.1.

#### 3.2.2 Начальная обработка

Использовать смесь, состоящую из равных количеств Волокнистой штукатурки AURO № 311 и Канифольной краски для стен AURO № 321.

#### 3.2.3 Заключительная обработка

Следуйте инструкциям пункта 2.1.3.

## 4. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Для достижения декоративных эффектов поверх высохшего слоя можно нанести Цветную растительную глазурь для стен AURO № 360 или Воск для стен AURO № 370.

После полного высыхания поверхность можно покрасить Канифольной краской для стен AURO № 321 – белой или колерованной Натуральными колерами AURO № 330.

## 5. ХРАНЕНИЕ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ

Остатки Волокнистой штукатурки AURO № 311 следует хранить в плотно закрытых контейнерах для предотвращения высыхания. Из-за полного отсутствия консервантов, содержимое открытого контейнера следует использовать как можно скорее. Высохшие остатки утилизировать как бытовой мусор.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.02.1989, новое издание.



115280, Россия, Москва, ул. Ленинская слобода дом 23, строение 16 т./ф. (495) 675-31-95 тел. 8-905-742-36-46 [www.naturamarin.ru](http://www.naturamarin.ru)