

### Известковая краска AURO № 326

водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев

#### Тип материала/область применения

- Натуральная водоэмульсионная краска для стен и потолков. Используется внутри помещения для создания идеально белого покрытия.
- Подходит для всех стен на минеральной основе.
- Создает моющееся, матовое покрытие, которое можно перекрашивать несколько раз.
- Обладает отличными диффузионными свойствами.
- Имеет легкий бактерицидный эффект.

#### Состав

Молочный казеин, минеральные пигменты и наполнители, ксантен, белая гидравлическая известь, метил целлюлоза, борат, вода. Данный состав является окончательным.

#### Цвет

Белый. До полного высыхания слегка прозрачный; укрывистость появляется при высыхании. Можно колеровать Цветной известково-казеиновой краской для стен AURO № 770 (до 5%). Колеровка в темные тона нежелательна из-за риска выцветания.

#### Инструмент для покраски стен

- кисть
- валик
- пульверизатор

#### Время высыхания при нормальных условиях (20°C, относительной влажности 60%)

- Готовность к последующей покраске зависит от влажности воздуха, качества поверхности стены и наступает через ≈ 24 часа.
- Низкая температура внутри помещения может приводить к увеличению времени высыхания и к образованию пятен.
- Окончательное затверждение наступает через несколько недель. Высокая влажность воздуха способствует процессу затверждения (карбонизация).

Плотность	≈ 0,65 г/см <sup>3</sup>	Класс риска: не применим
Вязкость	≈ 10 dPa сек	
Разбавление	Готова к использованию. Можно разбавлять водой (до 20%).	
Расход	≈ 0,12л/м <sup>2</sup> на слой. Расход краски зависит от типа и качества поверхности, а также метода покраски.	
Уход за инструментом	Промыть водой сразу после работы.	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки (при 18°C): 24 месяца.	
Упаковка	10л. Материал: полипропилен.	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Содержит гашеную известь. Беречь от детей. Избегать попадания краски в глаза и на кожу. Во время покраски рекомендуется использовать защитные очки. При попадании краски в глаза, тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу за помощью. При использовании пульверизатора избегать вдыхания. При проглатывании краски, немедленно обратиться к врачу, показать этикетку или емкость.	

# Технические рекомендации по покраске

## Известковая краска AURO № 326

водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев

### 1. ОСНОВАНИЕ

#### 1.1 Подходящие основания

Поверхности на минеральной основе. Не использовать по лаку, дереву, пластику и поверхностям на основе пластика.

#### 1.2 Общие требования к основанию

Основание стены должно быть чистым, прочным, ровным, впитывающим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ.

### 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОКРАСКИ

#### 2.1 Подготовка основания

- Тщательно закрыть прилегающие предметы (в особенности из стекла, керамики и металла).
- С помощью воды сразу смывать брызги и загрязнения.
- Перед окрашиванием свежее основание должно быть выдержано в течение не менее 2-4 недель.
- Тщательно очистить поверхность стен от отслаивающихся фрагментов старого покрытия; удалить всю пыль.
- Сильно впитывающие основания (напр. известковый кирпич) следует предварительно обработать Известковой краской AURO № 326, разбавленной водой (до 20%).
- Перед покраской рекомендуется сделать пробные тесты.

#### 2.2 Покраска

- В зависимости от поглощающих свойств поверхности стены можно разбавить водой (до 20%).
- Кистью или валиком равномерно нанести 2-3 тонких слоя.
- Минимальная рабочая температура: 8°C.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.03.2002, новое издание.

