

Шпатлевка для стен AURO № 329

Тип материала/область применения

Натуральная шпатлевка для стен. Имеет порошкообразную форму, замешивается с водой. Используется для устранения трещин, впадин и неровностей в штукатурке, каменной и кирпичной кладок и др. материалах. Годится для подготовки поверхности стен под покраску и клейки обоев. Не использовать снаружи, на полах и в помещениях с повышенной влажностью.

Состав

Природный гипс; тальк (без асбеста); китайская глина; диоксид титана; ксантен; лимонная кислота; гуммиарабик; цитраты. Данный состав является окончательным.

Цвет

Белый.

Инструмент для покраски

Равномерно нанести с помощью мастерка или шпателя.

Разведение водой

Пропорции для смешивания: 2 части (весовые) порошка на 1 часть воды или 3 части (объемные) на 1 часть воды.

Время высыхания при нормальных условиях (20°C/60% относ. влажность)

- Приготовленная шпатлевка должна быть использована в течение 40 минут.
- Окончательное затвердение: около 36 часов.

Плотность	≈ 1,5 г/см ³	Класс риска: не применим
Вязкость	В замешанном виде продукт не течет.	
Разбавление	Вода	
Расход	Расход зависит от свойств поверхности. ≈ 0,8-1,0 кг/м ² .	
Уход за инструментом	Промыть водой сразу после работы.	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки: ≈1 год.	
Упаковка	0,5кг; 3кг. Материал: бумага, полиэтилен.	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Хранить в недоступном для детей месте.	

Общие замечания по покраске

- Минимальная рабочая температура: 10°C.

Технические рекомендации по покраске Шпатлевка для стен AURO № 329

1. ОСНОВАНИЕ

1.1 Подходящие основания

- Полностью сухие, необработанные оштукатуренные поверхности (известковая и известково-цементная штукатурки), известковый песчаник, кирпич, бетон и любое другое впитывающие, минеральное основание.

1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть прочным, химически нейтральным, чистым и обезжиренным.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОКРАСКИ

2.1 Подготовка основания

- Тщательно удалить отслаивающиеся фрагменты старого покрытия.
- Проверить щелочные свойства основания.
- Слегка смочить поверхность водой.
- Не грунтовать основание Грунтовкой для стен AURO № 301 или Казеиновой грунтовкой для стен AURO № 721.

2.2 Нанесение

- Приготовленная шпатлевка должна быть использована в течение 10 часов. Избегать приготовления большего, чем может быть использовано в этот срок количества шпатлевки.
 - Постепенно добавлять порошок в емкость с чистой водой и размешивать до полного исчезновения комков. Пропорция смеси: 2 части (весовые) порошка на 1 часть воды или 3 части (объемные) на 1 часть воды.
 - Перед заполнением стыков (между стеной и керамической плиткой) смочить их предварительно водой.
 - Нанести шпатлевку в два шага (сперва перпендикулярно стыкам, затем по диагонали). Равномерно разнести материал по поверхности.
- При возникновении на стыках белой пленки, сразу протирать мокрой губкой и полировать ветошью.
- Через 5 часов, для обеспечения затвердевания, слегка смочить стыки губкой.

3. ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- После полного затвердевания Шпатлевки для стен AURO № 329 поверхность можно покрывать [краской](#) или обоями. Предварительно следует нанести соответствующий грунтовочный материал.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.12.2000, новое издание.



Naturamarin

Натуральные краски