

Воск для стен AURO № 370 цветной и бесцветный

Тип материала/Область применения

Не содержащий растворителей натуральный воск для стен. Используется внутри помещения. Разбавляется водой. Для финишной обработки поверхностей с открытыми порами, напр., обработанных Канифольной краской для стен AURO № 321. Придает поверхности водоотталкивающие свойства.

Состав

Пчелиный воск; даммар; воск пальмы Карнауба; натриевое мыло из масла кокосовой и пальмовой косточек; бораты; метил целлюлозы; ксантен; розмариновое масло; поверхностно-активные сахара; земляные и минеральные пигменты. Данная декларация является окончательной.

Цвет

В настоящий момент имеются следующие цвета:

Кукурузно-желтый: № 370-10 Коралловый: № 370-32 Небесно-голубой: № 370-50

Фисташковый: № 370-60 Белый: № 370-90 Коричневая земля: № 370-81

Бесцветный: № 370-00

В сыром виде имеет белесый оттенок; конечный цвет проявляется после полировки.

Инструмент для покраски

Кисть, валик, шпатель. Для создания декоративных эффектов можно использовать морскую губку или скомканную ветошь.

Время высыхания при нормальных условиях (20°C, относительной влажности 65%)

- Годность к полировке достигается через 4-24 часа. При увеличении относительной влажности и уменьшении температуры это время может возрастать.

- Окончательное затвердение наступает сразу после полировки.

Плотность	≈ 1,0 г/см ³	Класс риска: не применим
Вязкость	≈ 15 дПа в сек при 20°C	
Разбавление	Разбавляется водой (до 1:3). Хорошо перемешивать.	
Расход	Средний расход составляет ≈ 65 мл/м ² . Возможно разбавление чистой питьевой водой (до 1:3); при этом расход соответственно уменьшается. Для достижения еще менее ярких цветовых тонов разбавить с Воском для стен AURO № 370-00 (бесцветный). Рекомендуется делать пробные тесты.	
Уход за инструментом	Промыть водой сразу после работы.	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки: 24 месяца.	
Упаковка	0,375л; 0,75л; 2,50л. Материал: жесь.	
Утилизация	Остатки материала не сливать в канализацию. В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу следует промыть загрязненное место водой. При попадании в глаза - промыть водой.	

Общие замечания и инструкции безопасности

- Минимальная температура при нанесении: 12°C.

- Воск для стен AURO № 370 не содержит консервантов, поэтому может испортиться как любой продукт питания. Не использовать после появления неприятного запаха или плесневения.

- Беречь от детей.

- Избегать вдыхания и попадания в глаза.

- При попадании в глаза, тщательно промыть водой и обратиться к врачу за помощью.

Технические рекомендации по покраске

Воск для стен AURO № 370

цветной и бесцветный

1. ОСНОВАНИЕ

1.1 Подходящие основания

Все основания, обработанные Канифольными красками AURO для стен и потолков № 321, № 322, Волокнистой штукатуркой AURO № 311, Грунтовкой для стен AURO № 302, натуральные минеральные штукатурки.

1.2 Общие требования к основанию

Основание должно обладать сцеплением, быть открыто-пористым, чистым, прочным, сухим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ. Оно должно быть достаточно ровным для равномерного нанесения и полировки.

2. ПОКРАСКА

- Для получения необходимой интенсивности цвета разбавить (до 1:3) чистой питьевой водой. Для достижения менее ярких цветовых тонов разбавить с Воском для стен AURO № 370-00 (бесцветный). Рекомендуется делать пробные тесты.
- Нанести, используя подходящий инструмент.
- После полного высыхания, отполировать ветошью, кистью или полировочной машинкой.
- Для увеличения влагостойкости можно нанести дополнительный слой Воска для стен AURO № 370-00.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Отполированный слой воска является защитой от грязи и делает невозможным нанесение последующих слоев краски или штукатурки. Сначала поверхность следует тщательно промыть водой и обработать чистящим средством, а затем сделать пробные тесты.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.10.2000, новое издание.

