

Казеиновая грунтовка для стен AURO № 721

Тип материала/Область применения

- Казеиновая грунтовка для стен в порошковом виде.
- Разводится водой.
- Используется на необработанных, сильно и неравномерно впитывающих основаниях.
- Подходит только для отделочных материалов на казеиновой основе.

Состав

Молочный казеин; сода; борат; поташ. Данный состав является окончательным.

Цвет

Бесцветный, прозрачный.

Инструменты для покраски

Кисть, валик.

Приготовление

Для размешивания рекомендуется использовать дрель. *Пропорция смеси:* 1 весовая часть порошка на 25 частей воды. Размешивать до полного исчезновения комков (около 5 мин).

Минимальная рабочая температура: 10°C. Оптимальная рабочая температура: 16-20°C.

Время высыхания при нормальных условиях (20°C, относительной влажности 60%)

- Полезное рабочее время: около 8 часов. Избегать замешивания продукта в количестве, большем чем может быть использовано в этот срок.
- Готовность к нанесению последующих слоев наступает примерно через 24 часа.
- На время сушки обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
- При увеличении относительной влажности, уменьшении температуры, или при нанесении избыточного количества материала, время высыхания может возрастать.

Плотность	≈ 0,6 г/см ³	Класс риска: не применим
Вязкость	В рабочем состоянии: ≈ 12 секунд (DIN 4мм) при 20°C.	
Разбавление	Вода.	
Расход	≈ 10г порошка/м ² на слой. Точный расход зависит от впитывающих свойств поверхности.	
Уход за инструментом	Промыть водой сразу после работы.	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Тщательно запечатывать открытые контейнеры. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки: 12 месяцев.	
Упаковка	1л. Материал: бумага, полиэтилен.	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Хранить в недоступном для детей месте.	

Внимание:

Казеиновая грунтовка для стен AURO № 721 не содержит консервантов. Поэтому во влажном состоянии материал может испортиться, подобно продуктам питания. Использовать только чистую воду и чистые инструменты. Использовать весь материал в течении 8 часов после замешивания.

Технические рекомендации по покраске Казеиновая грунтовка для стен AURO № 721

1. ОСНОВАНИЕ

1.1 Подходящие основания

- Сильно или неравномерно впитывающие минеральные основания (штукатурка, каменная кладка, глиняная штукатурка), ГКЛ, ГВЛ.

1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть необработанным, сухим, впитывающим, химически нейтральным, обезжиренным, пригодным для покрытия и обладающим адгезией, свободным от посторонних веществ.

2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

2.1 Подготовка основания

- Защитить все нерабочие поверхности (в особенности из стекла, керамики, дерева и металла).
- С помощью чистой воды сразу удалять брызги материала.
- Не наносить по свежему покрытию, выждать 2-4 недели.
- Тщательно заделать все дефекты, очистить всю грязь и полностью удалить отслаивающееся старое покрытие.
- Слегка увлажнить минеральное основание.
- Произвести пробные тесты.

2.2 Начальная обработка

- Замешать Казеиновую грунтовку для стен AURO № 721 согласно инструкции, обильно нанести плоской кистью.
- Материал должен полностью проникнуть в основание; его излишки, образующие выступающие участки поверхности следует удалить увлажненной тряпкой до полного высыхания.
- Дать тщательно высохнуть.

2.3 Заключительная обработка

После полного высыхания сразу нанести финишное покрытие на известково-казеиновой основе, напр., [Известково-казеиновую краску для стен AURO № 751*](#).

* См. соответ. Тех. Описание.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.09.2002