

### Известково-казеиновая краска AURO № 751

краска для стен, краска для потолка, краска для обоев

#### Тип материала/Область применения

- Порошкообразная известково-казеиновая краска для стен и потолков. Используется внутри помещения для создания белых, шелковисто матовых поверхностей. Перед покраской разводится с водой.
- Подходит для всех впитывающих минеральных и органических оснований (ГКЛ, ГВЛ, глиняные штукатурки и т.д.)
- Особенно подходит для оснований с щелочными свойствами (бетон, известковый кирпич, известковые и цементные штукатурки)
- Не подходит для постоянно влажных поверхностей стен и помещений с повышенной влажностью.

#### Состав

Молочный казеин, минеральные пигменты и наполнители, белая гидравлическая известь, эфир целлюлозы, сода. Данный состав является окончательным. Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.

#### Цвет

Белый. Можно колеровать Цветной известково-казеиновой краской для стен AURO № 770 ([краска для обоев](#)) или добавлением до 5% [Натуральных колеров AURO № 330](#). См. цветовые карты.

#### Технические свойства

- Хорошие рабочие характеристики, легко обновляема, можно многократно перекрашивать.
- Хорошая адгезия, устойчива к мытью, без запаха.
- «дышащий» материал (sd-величина: 0,02 м).

#### Покраска

Наносить кистью или валиком; смешать 1 весовую часть (соответствует 1,5 объемной части) порошковой массы с 1 частью воды. В зависимости от способа покраски и впитывающих свойств поверхности краска может быть дополнительно разбавлена водой (до 30%). Использовать инструменты и емкости, устойчивые к коррозии. Условия покраски: температура от 8 °С до 30 °С, максимальная относительная влажность – 85%.

#### Время высыхания при нормальных условиях (23°С, относительной влажности 50%)

- Поверхность становится сухой и пригодной к повторной покраске через приблиз. 6 часов.
- Окончательное затверждение наступает через приблиз. 24 часа.

#### Рабочее время

Приготовленная краска должна быть использована в течение 10 часов. Избегать приготовления большего количества краски чем может быть использовано в этот срок. Регулярно размешивать краску во время нанесения. Использование краски замешанной более 10 часов назад приводит к снижению качества покрытия, снижает устойчивость к истиранию и мытью.

Плотность	≈ 0,65 г/см <sup>3</sup>	Класс риска: не применим
Вязкость	Порошок; вязкость краски зависит от добавленного количества воды.	
Разбавление	вода	
Расход	max. 75 г порошка/м <sup>2</sup> (соответствует приблиз. 150г рабочей смеси/ м <sup>2</sup> ) на слой.	
Уход за инструментом	Промыть водой сразу после работы. Не использовать мыло.	
Срок хранения	Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки (при 18°С): 24 месяца.	
Упаковка	3кг, 20кг. Материал: бумага.	
Утилизация	Остатки краски не сливать в канализацию. В сухом виде краску утилизировать как бытовой мусор.	
Совет по безопасности	Из-за содержания гидравлической извести краска имеет щелочные свойства, подобные известковому или цементному растворам. Беречь от детей. Во время покраски рекомендуется использовать защитные очки. Избегать вдыхания порошковой пыли и попадания краски в глаза и на кожу. При попадании краски в глаза, тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу за помощью.	

# Технические рекомендации по покраске Известково-казеиновая краска AURO № 751

краска для стен, краска для потолка, краска для обоев

## 1. ОСНОВАНИЕ

### 1.1 Подходящие основания

Шпатлевки, каменная кладка, бетон, ГКЛ, ГВЛ, глиняная штукатурка.

### 1.2 Общие требования к основанию

Основание должно обладать сцеплением, быть чистым, ровным, прочным, сухим, впитывающим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ.

## 2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

### 2.1 Подготовка основания

- Тщательно удалить отслаивающиеся фрагменты старого покрытия.
- Используя подходящую шпатлевку, например Шпатлевку для стен AURO № 329, заделать все неровности и трещины.
- Прочно заклеить стыки обоев, дать стенам высохнуть.

### 2.2 Начальная обработка

- Обработать неравномерно или сильно поглощающую поверхность стен смесью приготовленного раствора (готовой к нанесению Известково-казеиновой краски для стен AURO № 751) и воды.
- В зависимости от состояния поверхности стен и способа нанесения, приготовленный раствор может быть разбавлен водой (до 30%).
- При желании заколеровать.

### 2.3 Промежуточная обработка

- Используя кисть или валик равномерно нанести краску на поверхность стены.
- В зависимости от состояния поверхности стен и способа нанесения, приготовленный раствор (готовая к нанесению Известково-казеиновая краска для стен AURO № 751) может быть разбавлен водой (до 20%).

### 2.4 Заключительная обработка

Следуйте указаниям пункта 2.3. Заключительная обработка не требуется если желаемый результат уже был достигнут в промежуточной обработке.

## 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Для установления совместимости краски с основанием и при работе с ранее окрашенными основаниями, следует всегда делать пробные тесты

### 3.1 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход)

#### 3.1.1 Подготовка основания

Тщательно очистить поверхность стен, удалить всю пыль.

#### 3.1.2 Начальная обработка

Для неповрежденных старых покрытий с хорошей адгезией, начальная обработка не требуется.

#### 3.1.3 Промежуточная обработка

Следуйте указаниям пункта 2.3

#### 3.1.4. Заключительная обработка

Следуйте указаниям пункта 2.4

### 3.2 Тип основания: Износившееся или поврежденное покрытие (ремонт)

#### 3.2.1 Подготовка основания

- Проверить основание и старое покрытие на адгезию и совместимость.
- Полностью удалить отслаивающиеся и сильно изношенные слои старого покрытия. Используя подходящую шпатлевку, например Шпатлевку для стен AURO № 329, заделать все неровности и трещины; прочно заклеить стыки обоев, дать стенам высохнуть.

#### 3.2.2 Дальнейшая обработка

Следуйте указаниям пунктов 2.2 и 2.4

#### Общие замечания

- Использовать только чистую воду. Наличие в воде тяжелых металлов (ржавые водосточные трубы) может привести к обесцвечиванию краски. Перед набором воды рекомендуется некоторое время держать кран открытым.
- Делайте пробные тесты для установления оптимальной пропорции смешения воды с порошковой массой (приготовление раствора).
- Размешивание удобнее всего производить дрелью с соответствующей насадкой. **Внимание:** в емкость для размешивания следует сперва добавить воду и лишь затем аккуратно подсыпать порошок. Качество конечного покрытия и легкость отделочных работ напрямую зависят от качества размешивания. Поэтому, для предотвращения образования комков, следует тщательно размешивать раствор.
- После размешивания раствора дать отстояться в течение 30 минут. Затем продолжить размешивание на максимальной скорости вращения насадки.
- Сразу удалить брызги и излишки краски. Наилучшая прочность покрытия достигается когда верхнему слою не позволяют высохнуть слишком быстро (например, держа окна закрытыми). Верхний слой должен оставаться определенно мокрым в течении минимум 6 часов.
- В зависимости от величины расхода краски и свойств поверхности стен известь, содержащаяся в порошковых красках, может приводить к образованию легких облачков на поверхности. Как правило, 2-3 слоев краски бывает достаточно.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.11.2003, новое издание.



**Naturamarin**

Натуральные краски