

Цветная известково-казеиновая краска AURO № 770

краска для стен, краска для потолка, краска для обоев

Тип материала/Область применения

Полноцветная краска (7 цветов) для внутренних работ на известково-казеиновом связующем. Используется для колеровки, лессировки и в качестве самостоятельного декоративного покрытия. Имеет порошковую форму; после смешивания с водой можно наносить как декоративное покрытие на все минеральные и органические основания. Подходит для колеровки Известково-казеиновой краски для стен AURO № 751 ([краска для обоев](#)), Известковой краски для стен AURO № 326 и Краски для потолка и стен с фотокаталитическим эффектом AURO № 328.

Состав

Диоксид титана, земляные и минеральные пигменты, гидравлическая известь, борат, молочный казеин. Данный состав является окончательным.

Цвет

В настоящий момент имеются следующие цвета:

Охра желтая: №770-10 Английский красный: №770-32 Ультрамарин: №770-50

Окись хрома: №770-60 Белый: №770-90 Черная земля: №770-99

№770-90 используется для лессировки, в качестве основы предварительно нанести Известково-казеиновую краску для стен AURO № 751.

Использование/ Рабочее время

Инструмент: кисть, валик.

Подготовка: Пропорция смеси: 1 весовая часть порошка к 1 части воды. Добавить порошок в емкость с водой и размешивать (около 5 минут) до полного исчезновения комков. Дать отстояться в течении 15 минут, затем еще раз тщательно перемешать.

Использование для лессировки или в качестве полноцветной краски: наносить Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO №770 тонким(и) слоем(ями); **внимание: расход порошка, превышающий 50г на м² недопустим!** Разбавить смесь водой в соответствии с методом покраски и впитывающими свойствами поверхности.

Использование для колеровки: Заколоровать основной продукт краской, разбавленной водой в отношении 1:1.

Рабочее время: Приготовленная краска должна быть использована в течение 10 часов. Следует избегать приготовления большого количества краски, чем может быть использовано в этот срок. Использование краски замешанной более 10 часов назад приводит к снижению качества покрытия, снижает устойчивость к истиранию и мытью. Регулярно размешивать краску во время нанесения.

Время высыхания при нормальных условиях (20°C, относительной влажности 65%)

- Поверхность становится сухой и годной к повторной покраске через приблиз. 5 часов.
- Окончательное затверждение наступает через приблиз. 24 часа.
- При увеличении относительной влажности и уменьшении температуры время высыхания краски может возрасть.

| | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Плотность | ≈ 0,5-0,8 г/см ³ , в зависимости от цвета | Класс риска: не применим |
| Вязкость | Порошок; вязкость готовой краски зависит от добавленного количества воды. | |
| Разбавление | вода | |
| Расход | max. 75 г порошка/м ² (соответствует приблиз. 150 г рабочей смеси/ м ²) на слой. | |
| Уход за инструментом | Промыть водой сразу после работы. Не использовать мыло. | |
| Срок хранения | Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки: 24 месяца. | |
| Упаковка | 0,2 кг. Материал: бумага. | |
| Утилизация | Остатки краски не сливать в канализацию. В сухом виде краску утилизировать как бытовой мусор. | |
| Совет по безопасности | Из-за содержания гидравлической извести краска имеет щелочные свойства, подобные известковому или цементному растворам. Беречь от детей. Во время нанесения рекомендуется использовать защитные очки. Избегать вдыхания порошковой пыли и попадания краски в глаза и на кожу. При попадании краски в глаза, тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу за помощью. | |

Общие замечания и инструкции безопасности

- Минимальная температура покраски: 8°C.
- Использовать только чистую воду. Наличие в воде тяжелых металлов (ржавые водосточные трубы) может привести к обесцвечиванию краски.
- Перед набором воды рекомендуется держать кран открытым некоторое время. Не использовать ржавый инструмент.
- Беречь от детей.
- Из-за содержания гидравлической извести краска имеет щелочные свойства, подобные известковому или цементному растворам. При лессировке это влияет на цвет красочного покрытия, поэтому следует предварительно делать пробные тесты.
- Избегать вдыхания порошковой пыли и попадания краски в глаза и на кожу.
- При попадании в глаза, тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу за помощью. При попадании на кожу промыть водой.

Технические рекомендации по покраске

Цветная известково-казеиновая краска AURO № 770

краска для стен, краска для потолка, краска для обоев

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОЦВЕТНОЙ КРАСКИ

1.1 Подходящие основания

Шпатлевки, штукатурки, материалы на основе древесины, древесина, кирпичная кладка, бетон.

1.2 Общие требования к основанию

Основание должно обладать сцеплением, быть чистым, ровным, прочным, сухим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ. Оно должно быть устойчивым к воздействию воды. При необходимости сделать пробные тесты.

1.3 Первая покраска

1.3.1 Подготовка основания: - Не требуется в случае материалов на основе дерева и древесины. При необходимости, очистить, зашкурить и удалить всю пыль.

- В случае штукатурки, кирпичной кладки и бетона следует полностью удалить отслаивающиеся и сильно изношенные слои старого покрытия. Используя подходящую шпатлевку, например Шпатлевку для стен AURO № 329, заделать все неровности и трещины.

1.3.2 Начальная обработка: - Сильно или неравномерно поглощающую поверхность стен следует обработать смесью приготовленного раствора продукта (готовой к нанесению Цветной известково-казеиновой краски для стен AURO № 770) и воды.

- В зависимости от состояния поверхности стен и способа покраски, приготовленный раствор продукта может быть дополнительно разбавлен водой (до 50%). **Внимание: расход порошка, превышающий 50г на м² недопустим!**

- Сильно впитывающую поверхность стен можно обработать Казеиновой грунтовкой для стен AURO № 721, Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751 (разбавленной водой) или Известковой краской для стен AURO № 326.

1.3.3 Промежуточная обработка: - С помощью кисти или валика равномерно нанести тонкий слой приготовленной согласно инструкции Цветной известково-казеиновой краски для стен AURO № 770.

- В зависимости от состояния поверхности стен, приготовленный раствор краски может быть дополнительно разбавлен водой (до 30%).

Внимание: расход порошка, превышающий 50г на м² недопустим!

1.3.4 Заключительная обработка: Следуйте инструкциям пункта 1.3.3. Заключительная обработка не требуется если желаемый результат уже был достигнут в промежуточной обработке.

1.4 Обновление старого покрытия

Для исключения реакции с основанием и установления совместимости, при работе с ранее окрашенными основаниями всегда следует делать пробные тесты

1.4.1 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход)

1.4.1.1 Подготовка основания

Тщательно очистить поверхность стен и удалить всю пыль.

1.4.1.2 Начальная обработка

Для неповрежденных старых покрытий с хорошей адгезией начальная обработка не требуется.

1.4.1.3 Промежуточная обработка/ Заключительная обработка

Следуйте указаниям пункта 1.3.3 / Следуйте указаниям пункта 1.3.4.

1.4.2 Тип основания: Износившийся или поврежденный слой краски (ремонт)

1.4.2.1 Подготовка основания

- Проверить основание и старое покрытие на адгезию и совместимость.

- Полностью удалить отслаивающиеся и сильно изношенные слои старого покрытия. Используя, например Шпатлевку для стен AURO №329 заделать все неровности и трещины.

1.4.2.2 Начальная обработка/ промежуточная обработка/ заключительная обработка

Следуйте указаниям пункта 1.3.2 / следуйте указаниям пункта 1.3.3 / следуйте указаниям пункта 1.3.4.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ

2.1 Подходящие материалы: Известково-казеиновая краска для стен AURO № 751, [Краска для потолка и стен с фотокаталитическим эффектом AURO № 328](#), Известковая краска для стен AURO № 326.

2.2 Добавление в краску: Для установления подходящих пропорций сделать пробные тесты. Нанести колерованную краску на основание и, дождавшись высыхания убедиться в правильном подборе цвета. Небольшими порциями добавлять замешанную согласно инструкции Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO № 770 к основному продукту и тщательно перемешивать до получения желаемого оттенка.

2.3 Рекомендуемая пропорция: Цветные известково-казеиновые краски для стен AURO № 770 можно смешивать между собой и с Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751 в любых пропорциях.

2.4 Инструкции по нанесению: Смотрите технические описания для Известково-казеиновой краски для стен AURO № 751 и Известковой краски для стен AURO № 326.

Технические рекомендации по покраске

Цветная известково-казеиновая краска AURO № 770

краска для стен, краска для потолка, краска для обоев

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕССИРОВКИ

3.1 Подходящие основания: Все белые основания, обработанные Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751 и Известковой краской для стен AURO № 326; древесина, материалы на основе дерева.

3.1.1 Общие требования к основанию: Основание должно быть чистым, ровным, прочным, сухим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ. Оно должно быть устойчивым к воздействию воды. При необходимости сделать пробные тесты. Древесина и материалы на основе дерева не должны быть обработанными.

3.2 Тип основания: Основания, окрашенные Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751.

3.2.1 Первичная покраска: - Разбавить замешанную согласно инструкции Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO № 770 водой или Клеем для обоев AURO № 389 для получения требуемой интенсивности цвета.

- Предварительно провести пробные тесты.

- Используя губку или выравнитель с длиной щетиной, быстро нанести материал.

3.2.2 Повторная покраска: - Неповрежденные покрытия могут быть повторно обработаны Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751, Цветными известково-казеиновыми красками для стен AURO № 770 или Известковой краской для стен AURO № 326. В других случаях смотрите технические описания для Известково-казеиновой краски для стен AURO № 751 и Известковой краски для стен AURO № 326.

3.3 Основание: Древесина и материалы на основе дерева внутри помещения.

3.3.1 Подготовка основания: - Скруглить края, обработать мелкой наждачной бумагой и тщательно удалить пыль.

- Для создания высококачественных поверхностей следует смочить поверхность с помощью влажной губки, дать высохнуть, обработать поверхность вдоль волокон мелкозернистой наждачной бумагой, очистить щеткой поры в направлении волокон, тщательно удалить пыль.

3.3.2 Начальная обработка: - Разбавить замешанную согласно инструкции Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO № 770 водой до получения цветового тона требуемой интенсивности.

- Предварительно, на отдельном образце провести пробные тесты.

- Нанести кистью или валиком равномерным и тонким слоем. Дать высохнуть. Перед последующей обработкой может потребоваться слегка зашкурить поверхность.

3.3.3 Последующая обработка: - Следуйте указаниям пункта 3.3.2. Последующая обработка не требуется, если желаемый результат уже был достигнут в начальной обработке.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.03.2003, новое издание.

