

Масляная лазурь AURO № 930, цветная и бесцветная

морилка по дереву, натуральная краска для дерева

Тип материала

- Безопасная для окружающей среды, содержащая растворитель (апельсиновое масло), полупрозрачная краска по дереву. Образует тонкую, «дышащую» пленку, обеспечивающую долговременную защиту древесины.
- Придает окрашиваемой поверхности шелковистый глянец, не содержит консервантов для защиты древесины.
- Последовательный выбор экологически безопасного сырья.

Применение

- В качестве прозрачного декоративного покрытия для защиты древесины и деревянных изделий, имеет отличные диффузионные качества.
- Для росписи мебели, деревянных игрушек и [деревянных фасадов](#).
- Наносить как минимум в 2 слоя внутри помещения и минимум в 3 слоя снаружи помещения, при расходе около 0,04 л/м.кв. на слой.

Технические свойства

- Данная морилка по дереву протестирована в соответствии с DIN EN 71, часть 3 (безопасность для применения в детских игрушках) и в соответствии с DIN 53160 (устойчивость к поту и слюне).
- Цветная и бесцветная краски прошли тестирование EN 927: цветная краска - для древесины с пониженной формоустойчивостью, бесцветная краска - для поверхностей внутри помещения и поверхностей не подверженных воздействию погоды.

Состав

Апельсиновое масло; растительное связующее (подсолнечный штандоль, льняной штандоль, обезвоженный касторовый штандоль, канифольный глицириновый эфир); минеральные пигменты и наполнители; набухающие глины; кремниевые кислоты; сушащие вещества (без свинца); лецитин; растительный спирт. Данная декларация является окончательной. Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.

Цвет

Бесцветный с легким медовым оттенком. 24 цвета и бесцветный (см. соответствующие [цветовые карты](#)).

Замечание: Различные партии краски могут иметь отличия в цвете и степени глянца. При покраске различных пород древесины, внешний вид покрытия может отличаться, поэтому рекомендуется делать пробный тест.

При выборе оттенка морилки учитывайте следующее: Некоторые оттенки для использования снаружи помещения (напр. чисто белый, яркий или очень темные оттенки) являются более чувствительными и требуют более частого обновления. Все цвета Масляной лазури AURO № 930 можно смешивать между собой. Бесцветную краску можно колеровать до 20% Цветовыми концентратами для масел AURO № 150 ([масло для пола](#)). Смешение цветных морилок с бесцветной приводит к уменьшению устойчивости к воздействиям внешней среды и увеличивает частоту обновления. Ответственность за последствия такого смешения несет покупатель.

Инструменты для покраски

Кисть, пульверизатор.

Нанесение пульверизатором

Давление разбрызгивания

Давление воздуха

Насадка

Air Coat

50 - 60 бар

1,5 - 2 бар

flat jet 9/40

Сжатый воздух

-

2,0 - 2,5 бар

0,5 - 1,0мм

HVLP

-

-

flat jet 0,5 – 1,0 мм

Время высыхания при нормальных условиях (23°C, относительной влажности 50%)

- На отлип: около 9 часов; нанесение последующего слоя краски: около 24 часов; окончательное затверждение: около 8 дней.
- Высокая влажность, низкая температура, излишки краски могут приводить к значительному увеличению времени высыхания.
- Процесс высыхания идет с поглощением кислорода. Поэтому во время высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Плотность	0,90-0,96 г/см ³ , в зависимости от цвета	Класс риска: горюч
Вязкость	≈ 15 секунд (DIN 4мм) при 20°C.	
Разбавление	Готова к использованию. Можно добавлять до 20% Апельсиновое масло AURO № 191.	
Расход	0,03-0,05 л/м ² на слой краски, соответствует высоте в 30-50µm на гладкой, равномерно поглощающей поверхности. Расход зависит от качества, типа поверхности и метода покраски. Рекомендуется делать пробные тесты.	
Уход за инструментом	Промыть водой. Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой Растительное мыло AURO № 411. Сильно загрязненный инструмент рекомендуется обработать Апельсиновым маслом AURO № 191.	
Срок хранения	Хранить в плотно закрытом контейнере в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, в вертикальном положении. В оригинальном, плотно закрытом контейнере при 18°C: 24 месяца.	
Упаковка	0,75л, 2,5л, 10л. Материал: жезь.	
Утилизация	В сухом виде утилизировать как бытового мусор.	
Совет по безопасности	Из-за наличия летучих масел, пропитанные маслом инструменты способны к самовозгоранию. Не курить. Инструменты хранить в плотно закрытых металлических контейнерах. Хранить вдали от детей. Данная краска по дереву содержит растворитель (апельсиновое масло); проглатывание может привести к повреждению легких. При проглатывании не провоцировать рвоту и немедленно обратиться за помощью к врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию во время покраски. Не сливать остатки краски в канализацию.	

Технические рекомендации по покраске

Масляная лазурь AURO № 930, цветная и бесцветная

морилка по дереву, натуральная краска для дерева

1. ОСНОВАНИЕ

1.1 Подходящие основания

Древесина внутри и снаружи помещения, материалы на основе древесины только внутри помещения. Прозрачная Масляная лазурь AURO № 930 предназначена только для использования внутри помещения. Не использовать на полу или древесине, контактирующей с землей.

1.2 Общие требования к основанию

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, без посторонних и текущих веществ.

2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

2.1 Тип основания: Необработанные деревянные поверхности, материалы на основе древесины.

2.1.1 Подготовка основания

- Закруглить края, очистить поверхность, отшлифовать мелкой наждачной бумагой, тщательно удалить всю пыль.
- Для создания высококачественных поверхностей следует смочить поверхность с помощью влажной губки, дать высохнуть, обработать поверхность вдоль волокон мелкозернистой наждачной бумагой, очистить щеткой поры в направлении волокон, тщательно удалить пыль.
- Наждачная бумага не должна содержать ржавчину.
- Промыть все смолистые и тропические породы древесины [Апельсиновым маслом AURO № 191](#) и повторить обработку наждачной бумагой.
- Тщательно очистить древесину от всех смоляных выделений; удалить поврежденные участки; закрыть стыки между деревянными деталями.
- Герметично закрыть края материалов на основе дерева.
- Краска не содержит активных компонентов (консерванты для защиты древесины). При обработке материалов из мягкой древесины, на основе дерева, обладающих устойчивостью к деформациям и деревянных опалубок, в помещениях с повышенной влажностью, подверженных воздействию погоды, необходима предварительная обработка защитной пропиткой для дерева, прошедшей тестирование по DIN 68800.

2.1.2 Начальная обработка

- Внутри и снаружи помещения нанести в один слой Масляную лазурь AURO № 930;
- Для грунтования разбавить продукт до 20% Апельсинового масла № 191.
- В качестве альтернативы можно использовать Специальный грунт для дерева AURO № 117 ([пропитка для дерева](#)).

2.1.3 Промежуточная обработка

- Внутри и снаружи помещения нанести в один слой Масляную лазурь AURO № 930.

2.1.4 Заключительная обработка

- В зависимости от желаемого цвета и качества поверхности, допустима повторная обработка поверхности внутри помещения.
- Поверхность снаружи помещения должна быть окрашена еще как минимум один раз. Для оптимальной защиты гладких и равномерно впитывающих поверхностей расход краски должен составлять не менее 0,12 л/м².
- После полного высыхания промежуточных слоев краски, рекомендуется обработать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой (размер зерна 220) и удалить пыль; избегайте повреждения краев.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

3.1 Тип основания: Износившееся или поврежденное покрытие (ремонт)

3.1.1 Подготовка основания

- Проверить основание и старое покрытие на адгезию и совместимость.
- Полностью удалить (до твердого дерева) отслаивающиеся, почерневшие и сильно изношенные слои старого покрытия.

3.1.2 Последующая обработка: Следуйте указаниям пункта 2.

3.2 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход)

3.2.1 Подготовка основания: Тщательно очистить и зашкурить поверхность, удалить всю пыль.

3.2.2 Начальная обработка: Для неповрежденных старых покрытий с хорошей адгезией, начальная обработка не требуется.

3.2.3 Рекомендуется нанесение дополнительного слоя Специального грунта для дерева AURO № 117.

3.2.4 Заключительная обработка: Следуйте указаниям пунктов 2.1.3/2.1.4.

Технические рекомендации по покраске

Масляная лазурь AURO № 930, цветная и бесцветная

морилка по дереву, натуральная краска для дерева

4. ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки использовать только теплую воду или Чистящее средство для окрашенных поверхностей AURO № 435. Не применять щелочные растворы (раствор аммония, мыла) и сильнодействующие абразивные моющие средства.

Общие замечания

- Перед покраской, проверить основание на пригодность и совместимость.
- Если проверка основания не представляется возможной, следует удалить старую краску до голого дерева.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время покраски и высыхания.
- Температура покраски: мин. 10°C, макс. 30°C; оптимальная: 20-23°C. Максимальная относительная влажность: 85%; оптимальная: 50-65%.
- Максимальная влажность древесины: 12% для твердой древесины и 15% для мягкой.
- Перед покраской тщательно перемешать.
- Последующий слой краски по дереву следует наносить быстро и только после полного высыхания предыдущего слоя.
- Предохранять невысохшие слои краски от действия погоды.
- Характерно пожелтение со временем.
- Степень глянца зависит от типа используемой древесины и снижается при использовании вне помещения.
- Частота цикла восстановительных работ зависит, среди прочего, от поверхностной нагрузки и выбора цвета краски, и может составлять 4 и более лет (при правильном нанесении покрытия).
- Для оптимальной, постоянной защиты необходимо регулярно (не реже 2 раз в год) проверять и ухаживать за поверхностью, сразу же исправлять повреждения.
- Использовать только совместимые с краской уплотнители и пленки.
- Перед нанесением, краски из разных партий следует перемешать друг с другом (для предотвращения различий).
- Производить одинаковую обработку окон и дверей как внутри, так и вне помещения.
- Перед закрыванием окон убедиться в полном высыхании оконных рам.

Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.04.2004, новое издание.



Naturamarin

Натуральные краски